

FAVORIT LGX SATIN

Duurzame buitenafwerking met een hoge reinigbaarheid



Favorit LGX Satin

Favorit LGX Satin, een product dat toepasbaar is op vrijwel elke (voorbehandelde) ondergrond buiten waar een mooie egale satijnglanzende uitstraling gekoppeld moet worden aan een sterke afwerking. Favorit LGX Satin is daarnaast weinig gevoelig voor verontreiniging en zeer goed reinigbaar. Door deze eigenschappen is dit product naast het superstrak afwerken van gladde ondergronden, ook bijzonder geschikt voor het duurzaam afwerken van ondergronden die niet geheel strak meer zijn en waar een mooie bolle glans de ondergrond te veel zou accentueren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld oud geveltimmerwerk, oude deuren of andere grote oppervlakken.

Verwerking

Favorit LGX Satin is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal satijnglanzend resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Nylon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 4–6 mm) of een lakviltroller. Besnijden langs muurkanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar. Het verdient de voorkeur om alle voorkomende ondergronden vooraf te behandelen met het voor die ondergrond geschikte product. Favorit LGX Satin niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml) aromaatvrije terpentijn toevoegen, bij voorkeur Professioneel Verdunner 3210 of gelijkwaardig.

Let op:

Hogere percentages verdunning beïnvloeden de levensduur en het glansbehoud van de eindlaag in negatieve zin.

Systeem

Favorit LGX Satin aflak is specifiek voor buitenafwerking.

Systeem voor hout:

1. Favorit LGX Vulgrond – 50 mu.
2. Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3. Favorit LGX Satin – 40 mu.

Systeem voor metaal:

1. Antonol AQX Hechtgrond – 35 mu.
2. Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3. Favorit LGX Satin – 40 mu.

Systeem voor NF-metaal en kunststoffen:

1. Antonol AQX Hechtgrond – 30-35 mu.
2. Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3. Favorit LGX Satin – 40 mu.

Kenmerken

- Tot 4-5 jaar buitenduurzaamheid
- Goede slijt- en krasvastheid
- Satijnglans
- Optimale vloeïing
- Zeer goed reinigbaar
- Goed weerbestendig

Kleur en Verpakking

Favorit LGX Satin is verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter verpakking in Wit en kleuren uit het Drenth Color Impression kleurenmengsysteem.

FAVORIT LGX SATIN

- Productomschrijving** : Een halglanzende aflak met een hoge slijtvastheid.
- Toepassing** : Als aflak op nieuw en reeds behandeld hout werk en voorbehandeld metaal voor buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Goede slijtvastheid
 - Goed reinigbaar
 - Sneldrogend
 - Goede vloeiing

Eigenschappen

- Basis** : Combinatie van gemodificeerde alkydharsen
- Kleur** : wit en kleuren uit het kleurmengstelsel
- Dichtheid 20°C** : 1,34 kg/dm³ (wit)
- Laagdikte** : ca. 70–90 mu.
ca. 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 5 uur.
- Overschilderbaar** : na 24 uur.
- Glans** : Halfglanzend G.U. 40 - 45
De uiteindelijk eindglans zal na ca. 14 dagen drogen zijn bereikt.
- Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%.
- Theor.rendement** : 16 m² per liter bij 35 mu. droog
- Onderhoudstermijn** : De onderhoudscyclus is doorgaans 4-5 jaar
De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.
- Elasticiteit Erichsen** : 6 mm
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakkingen bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0–2 % Verdunner 3210

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELARM

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

- Hout nieuw werk** : Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
- Hout bestaand werk** : Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
- Metaal** : Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

- Hout** : Favorit LGX Grondverf of Favorit LGX Vulgrond, minimaal 2 lagen
- Metaal** : Antonol AQX Hechtgrond, minimaal 2 lagen
- Voorbehandeling** : Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150/ machinaal P180– P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm) Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% zijn. Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een verfreiniger. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220– P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Softback vellen fijn.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.